

Produto: HEC835 XILOTOP ACQUA INCOLOR FOSCO

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para a aplicação em portas, janelas, portões, beirais, forros, estruturas de telhado, gazebos, varandas, pérgulas, móveis contemporâneos e rústicos (dispostos em ambientes externos ou internos).

Características do produto: acabamento base água fosco, secagem rápida, baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), baixo odor, e ótima flexibilidade. O produto possui filtro solar, que protege a madeira contra a ação dos raios ultravioleta provenientes do sol, assegurando excelente resistência à exposição em ambientes externos.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	16 – 20
Densidade	g/cm ³	1,04 – 1,12
Brilho Glossmeter 60°	UB	10 – 12
Validade	meses	12

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	16 – 20
Camada recomendada	g/m ² / demão	130 – 150
Intervalo entre demãos	horas	mín. 4
Secagem manuseio	horas	2 – 4
Lixamento	horas	mín. 2

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	72 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Observações:

1. Produto pronto para uso
2. Em madeiras que ficarão expostas em ambientes externos, recomendamos a aplicação de 4 demãos do HEC835 XILOTOP ACQUA FOSCO. Para ambientes internos, a recomendação é apenas 3 demãos.
3. O rendimento do produto é 5 a 8 m²/litro por demão para aplicação à pistola. Este rendimento pode variar de acordo com a aplicação e a absorção de cada espécie de madeira.
4. Madeiras novas, lixar a madeira no sentido dos veios com lixa de grão médio. A madeira deve estar limpa, livre de impurezas e com teor de umidade abaixo de 20%. Madeiras com acabamento degradado, remover completamente o acabamento anterior por meio de lixamento. Em seguida, proceder como indicado para madeiras novas.
5. Em madeiras resinosas como Ipê Tabaco, Itaúba, Grábia, Cumaru, Teca e também madeiras que apresentem “nós” como o Pinus, e que ficarão expostas às intempéries, aplicar **ISOLARE** Verniz Isolante Flex Base Água, que evitará a migração dos extrativos da madeira que podem prejudicar o desempenho do acabamento.
6. A manutenção, fácil e rápida, deverá ser realizada regularmente ou quando há uma perda significativa de brilho e cor, causada pela degradação quando expostas ao intemperismo. Remover a poeira, lixar levemente e limpar a superfície. Estas superfícies devem estar firmes, coesas, limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas ou escovadas. Em seguida reaplicar o HEC835 XILOTOP ACQUA FOSCO.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.