

Produto: HEC838 XILOTOP ACQUA BEER

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para a aplicação em cadeiras e mesas de madeira utilizadas em bares, restaurantes, lanchonetes, entre outros. Podem ser dispostas em ambientes internos e ambientes externos com baixa exposição às intempéries naturais.

Características do produto: produto de uso industrial de acabamento base água acetinado, de secagem a estufa, baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), baixo odor e ótima flexibilidade.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF8 (25°C)	segundos	80 – 90
Densidade	g/cm ³	1,020 – 1,080
VOC	g/L	máx. 12 g/L
Validade	meses	12

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	Pistola convencional / eletrostática
Camada recomendada	microns / demão	mín. 100
Secagem manuseio (em estufa a 40°C)	horas	mín. 2
Empilhamento	horas	mín. 2 horas após estufa

Secagem:

Secagem:	Estufa	Tempo:	mín. 2 horas
Temperatura:	Mín. 40°C	Umidade:	na

Observações:

1. Produto pronto para uso.
2. Homogeneizar bem o produto antes do uso.
3. Lixar a madeira no sentido dos veios com lixa de grão médio. A madeira deve estar limpa, livre de impurezas e com teor de umidade abaixo de 20%.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.