

Produto: HET827 XILOFLEX ACQUA

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para revestimento de madeiras tratadas com OSMOSE K33C ou MOQ OX50 que serão expostas ao intemperismo, como por exemplo: mourões e cruzetas. O produto HET827 XILOFLEX ACQUA é responsável por minimizar a perda ou absorção de umidade da madeira tratada, prolongando desta forma o período sem a ocorrência de fendilhamentos em sua estrutura.

Características do produto: revestimento base água, flexível, fosco, secagem rápida, baixo odor, baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC) e boa resistência às intempéries.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	120 – 130
Densidade	g/cm ³	1,32 – 1,40
Validade	meses	12

Preparo:

Diluyente:	Água (se necessário)	Em peso:	10%	Em volume:	10%
------------	----------------------	----------	-----	------------	-----

Secagem:

Condições	Unidade	Especificação
Secagem ao toque	minutos	mín. 90
Secagem ao manuseio	horas	mín. 04
Secagem para empilhamento	horas	mín. 24

Observações:

1. O substrato deve estar totalmente limpo, livre de impurezas como resíduos de terra, barro e outras partículas que poderão impedir a fixação do produto aplicado. No caso de mourões, as cascas devem ser totalmente removidas.
2. O teor de umidade da madeira deverá estar abaixo de 30%.
3. A aplicação deve ser realizada por imersão em uma demão única. Imergir a peça ou no caso o mourão, completamente sobre o tanque com o produto por 10 a 12 segundos. Em seguida retirar a peça do tanque e manter em inclinação até que todo o produto em excesso seja escoado, podendo ser captado através de um sistema de coleta e reutilizado. Em média 5 minutos é suficiente, mas pode variar conforme dimensão das peças aplicadas ou de acordo com o comprimento e bitola do mourão.
4. Durante o processo de secagem, se observado falhas na aplicação ou necessidade de retoques, pode ser realizado com o auxílio de uma trincha de cerdas macias.

Cores disponíveis:

- HET827/MQ1425 XILOFLEX ACQUA CINZA
- HET827/MQ1426 XILOFLEX ACQUA IPÊ
- HET827/MQ1447 XILOFLEX ACQUA LARANJA
- HET827/MQ1448 XILOFLEX ACQUA BRANCO

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.