

Produto: LAC11540 KOMBI SELADORA BRILHO 40

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para aplicação em móveis e objetos de decoração. Pode ser utilizado como acabamento ou como selador para aplicação de acabamentos a base de nitrocelulose foscos e brilhantes.

Características do produto: base de nitrocelulose, secagem rápida, boa transparência e bom fechamento de poros.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	45 – 55
Densidade	g/cm ³	0,91 – 0,93
Sólidos em peso	%	26 – 30
VOC	g/L	662
Validade	meses	18

Preparo:

Diluíente:	*Vide tabela	Em peso:	10 – 20%	Em volume:	10 – 20%
Catalisador:	NA	Em peso:	na	Em volume:	na

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção do pó

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	18 – 22
Camada recomendada	g/m ² / demão	100 - 130
Secagem ao toque	minutos	20
Secagem ao manuseio	minutos	50
Lixamento	hora	mínimo 1

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Tabela de diluíentes:

Temperatura (°C)	Diluíente
≤ 20	LZC1030 – LZC1067
20 - 25	LZC1067 – LZC70
25 - 30	LZC10 – LZC70

Observações: o número de demãos pode variar de acordo com a espécie da madeira. Recomenda-se aplicar no mínimo duas demãos para melhor fechamento de poros.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.

📍 Rua Ptolomeu, 674 - Capela do Socorro - São Paulo - SP - CEP 04762-040

☎ (11) 3201 - 0200

✉ montana@montana.com.br

As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em ensaios de laboratório e através de cálculos teóricos. As recomendações para preparação e aplicação do produto são baseadas em condições específicas de laboratório. Variações no processo de pintura podem ocorrer conforme as condições de aplicação de cada empresa. Pode haver necessidade de ajustes e alterações na preparação do produto e por isso, ensaios preliminares são recomendados.

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO OU TÉCNICA SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA MONTANA QUÍMICA LTDA