

Produto: LBA56 SELADOR PU ALTO SÓLIDOS

Revisão: 00

**Recomendações de uso:** indicado como fundo para aplicação de acabamentos poliuretânicos foscos e brilhantes.**Características do produto:** selador poliuretânico, secagem rápida, boa transparência e ótimo preenchimento de poros.**Características físico-químicas:**

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF6 (25°C)	segundos	55 – 65
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,97 – 1,05
Sólidos em peso	%	55 – 57
VOC	g/L	444
Validade	meses	18

**Preparo:**

Diluíte:	*Vide tabela	Em peso:	05 – 10%	Em volume:	05 – 10%
Catalisador:	LNB77	Em peso:	100%	Em volume:	100%

**Substrato:**

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó
Preparo de substratos resinosos:	Lixamento / Remoção de pó / Aplicação de isolante (LQA836)

**Aplicação:**

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	18 – 22
Camada recomendada	g/m <sup>2</sup> / demão	100 – 150
Secagem ao toque	minutos	30
Secagem ao manuseio	minutos	60
Lixamento	horas	mín. 4
Pot Life	horas	máx. 2

**Secagem:**

Secagem:	Ao ar	Tempo:	12 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

**Tabela de diluítes:**

Temperatura (°C)	Diluíte
≤ 20	LZC1030 – LZC1067
20 - 25	LZC1067 – LZC70
25 - 30	LZC10 – LZC70

**Observações:** Catalisador alternativo: LNB35 (100% em peso ou volume).

**Precauções de uso:** manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

**Nota:** este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.
 Rua Ptolomeu, 674 - Capela do Socorro - São Paulo - SP - CEP 04762-040

 (11) 3201 - 0200

 montana@montana.com.br

As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em ensaios de laboratório e através de cálculos teóricos. As recomendações para preparação e aplicação do produto são baseadas em condições específicas de laboratório. Variações no processo de pintura podem ocorrer conforme as condições de aplicação de cada empresa. Pode haver necessidade de ajustes e alterações na preparação do produto e por isso, ensaios preliminares são recomendados.

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO OU TÉCNICA SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA MONTANA QUÍMICA LTDA