

Produto: LBA99 SELADOR ACRÍLICO

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado como fundo para aplicação de vernizes acrílicos foscos e brilhantes.**Características do produto:** selador acrílico bicomponente, ótima transparência, secagem rápida e excelente resistência ao amarelecimento quando exposto a luz.**Características físico-químicas:**

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	25 – 35
Densidade	g/cm ³	0,88 – 0,97
Sólidos em peso	%	25 – 28
VOC	g/L	688
Validade	meses	18

Preparo:

Diluíte:	*Vide tabela	Em peso:	05 – 10%	Em volume:	05 – 10%
Catalisador:	LNB99	Em peso:	20%	Em volume:	20%

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	18 – 22
Camada recomendada	g/m ² / demão	100 – 120
Secagem ao toque	minutos	30
Secagem ao manuseio	horas	06
Intervalo entre demãos sem lixamento	horas	1 – 2
Lixamento	horas	mín. 12
Pot Life	horas	máx. 2

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	12 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Tabela de diluítes:

Temperatura (°C)	Diluíte
≤ 20	LZC1030 – LZC1067
20 - 25	LZC1067 – LZC70
25 - 30	LZC10 – LZC70

Observações: produto não indicado para exposição ao intemperismo.**Precauções de uso:** manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.**Nota:** este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.
 Rua Ptolomeu, 674 - Capela do Socorro - São Paulo - SP - CEP 04762-040

 (11) 3201 - 0200

 montana@montana.com.br

As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em ensaios de laboratório e através de cálculos teóricos. As recomendações para preparação e aplicação do produto são baseadas em condições específicas de laboratório. Variações no processo de pintura podem ocorrer conforme as condições de aplicação de cada empresa. Pode haver necessidade de ajustes e alterações na preparação do produto e por isso, ensaios preliminares são recomendados.

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO OU TÉCNICA SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA MONTANA QUÍMICA LTDA