

Produto: LHR12 LACKSTONE PU ALTO BRILHO BRANCO**Revisão:** 00**Recomendações de uso:** indicado para aplicação em móveis residenciais e corporativos, utensílios de decoração, entre outras aplicações.**Características do produto:** acabamento poliuretânico branco alto brilho, excelente cobertura, ótimo alastramento e resistência química.**Características físico-químicas:**

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	30 – 40
Densidade	g/cm ³	1,09 – 1,39
Brilho Glossmeter 60°	UB	90 – 100
Sólidos em peso	%	61 – 65
VOC	g/L	477
Validade	meses	18

Preparo:

Diluíte:	LZC1070	Em peso:	10 – 30%	Em volume:	10 – 30%
Catalisador:	LNB10	Em peso:	60%	Em volume:	60%

Substrato:

Tipo de substrato:	MDF / MDP / Compensados / Madeiras maciças e laminadas
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção do pó
Primer recomendado:	LBR15

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	15 – 20
Camada recomendada	g/m ² / demão	100 - 150
Flash Off	minutos	na
Aderência	na	GR0
Pot Life	horas	máx. 2

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Observações: produto indicado exclusivamente para ambientes internos.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.