

Produto: MDA7 BASE LACKSTONE BRILHANTE INCOLOR

Revisão: 00

**Recomendações de uso:** base poliuretânica integrante do sistema tintométrico “Montana Color System”. Indicado para aplicação em móveis residenciais e corporativos, utensílios de decoração, entre outras.

**Características do produto:** acabamento poliuretânico brilhante, boa dureza e ótima resistência química.

#### Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	57 – 67
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,90 – 1,10
Brilho Glossmeter 20°	UB	90 – 100
Sólidos em peso	%	53 – 55
VOC	g/L	460
Validade	meses	12

#### Preparo:

Diluyente:	LZC1070	Em peso:	20 – 30%	Em volume:	20 – 30%
Catalisador:	LNB10	Em peso:	50%	Em volume:	50%

#### Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó
Primer recomendado:	LBR15

#### Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	15 – 18
Camada recomendada	g/m <sup>2</sup> / demão	120 – 150
Aderência	na	GR0
Pot Life	horas	máx. 2

#### Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

**Precauções de uso:** manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

**Nota:** este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.