

Produto: SELADORA NITRO MADEIRA

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado como fundo ou acabamento de moveis de madeira (dormitórios, cadeiras, camas, armários), forros, portas, artesanatos e outras aplicações para uso em ambientes internos.

Características do produto: é um produto para eliminar os poros e uniformizar a superfície da madeira para posterior aplicação de vernizes. Possui secagem rápida, fácil lixamento, ótimo poder de enchimento, boa transparência, facilidade de aplicação e aspecto semi-brilhante.

Composição: resina alquídica e maleica, nitrocelulose, acetato, álcool, hidrocarbonetos aromáticos, glicóis e aditivos.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm ³	0,930 - 0,950
Teor de Sólidos	%	25 - 28
Viscosidade CF6 (25°C)	seg	34 - 40

Preparação da superfície:

- Pintura nova: a madeira deve estar limpa, seca com teor de umidade abaixo de 20%, livre de partículas, isenta de óleos, ceras, resíduos de cola, tintas e outros tipos de contaminantes. Iniciar o lixamento com lixa grana 150 até 240. Remover o resíduo do pó de lixamento com um pano seco antes de aplicar a primeira demão da seladora.
- Madeira com contaminação de gordura, graxa ou óleo: realize uma lavagem com água e detergente, enxágue e deixe secar. Caso necessário, repita a operação até total remoção. Em seguida, proceder com o lixamento conforme "pintura nova".
- Madeira com mofo: aplique água sanitária sobre o mofo, deixe agir por alguns minutos, enxágue e deixe secar. Se necessário repita a operação até total remoção. Em seguida, proceder com o lixamento conforme "pintura nova".
- Madeira com umidade: aguarde no mínimo 48 horas para secagem antes da aplicação.
- Repintura: se a pintura estiver em boas condições, lixe com lixa grana 280/320 e retire todo o pó do lixamento antes da nova aplicação. Caso a pintura não esteja em boas condições, com fissuras ou descascamento, recomenda-se a remoção completa e proceder conforme "pintura nova".

Aplicação:

- Para diluição utilize thinner de diluição Montana.
- Efetue um lixamento com grana 280/320 entre demãos.

Aplicação	Diluição	Nº Demãos	Secagem
Boneca	30% na 1ª demão e 80% demãos subsequentes	3 a 4	Ao toque: 30 min Entre demãos: 1 a 2 horas
Pistola	70 a 100%	2 a 3	Manuseio: 2 horas Final: 24 horas Lixamento: 2 horas
Trincha	50 a 70%	2 a 3	Nota: variações de tempo podem ocorrer de acordo com as condições meteorológicas.

Observações:

- Evite aplicações em temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C.
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar acima de 85%.
- Não aplicar o produto sem diluição.
- Para aplicação com pistola, utilizar pressão entre 30 a 35 lb/pol².

Rendimento: Lata 0,9L até 13,5 m²/demão. Galão 3,6L até 54 m²/demão. Balde 18L até 270 m²/demão. O rendimento depende da técnica de aplicação, da absorção e condição da superfície de cada espécie de madeira. Para aplicação com pistola, considerar uma perda de até 30%.

Acondicionamento: embalagens de 0,9 / 3,6 / 18 litros

Validade: 24 meses, desde que acondicionado na embalagem original e intacta.

Precauções de uso: aplicar o produto em local bem arejado. Não ingerir, evitar inalar os vapores, caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado. Proteção respiratória: utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro mecânico, ou máscara de borracha/silicone. Proteção para as mãos: utilizar luvas de PVC, nitrílica ou outro material impermeável. Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança ou protetor facial. Proteção para a pele e corpo: usar roupas de proteção. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a lata bem fechada e fora do alcance de crianças e animais, longe do fogo e de fontes de calor. Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

Garantia de desempenho: estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Guarde a nota fiscal original de compra e o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC seguindo as orientações do rótulo do produto.

SAC - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site www.montana.com.br ou ligue para o SAC: 08000-167667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Destinação final de embalagens: recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME A NORMA NBR 11702 – TIPO 4.1.1.6 Seladora para Madeira

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.