

**Produto: NOVODECK**

**Revisão: 00**

**Recomendações de uso:** indicado para remoção de tintas de secagem ao ar que possuam resinas à base de óleo, ou mesmo óleo em estado natural em sua composição. Eficiente na remoção de stains, vernizes, tintas a óleo e esmaltes sintéticos. O Novodeck é próprio para uso em superfícies horizontais, em ambientes externos que permitam utilização de água para limpeza e enxágue, sendo especialmente eficiente em grandes áreas, onde a remoção mecânica torna-se muito onerosa e demorada. Pode também ser aplicado em peças maciças, entalhadas ou almofadadas, como portas, molduras, etc., bastando que estejam dispostas na horizontal sobre cavaletes, em local que permita a utilização de água para limpeza e enxágue.

**Nota:** Novodeck não remove a película de acabamentos bicomponentes (epoxídicos, poliuretânicos), acrílicos ou tintas à base de água (látex PVA e látex acrílico). Para tais acabamentos indicamos o emprego de Striptizi Gel da Montana, que também recomendamos para casos de difícil remoção de esmaltes sintéticos e vernizes bastante envelhecidos e/ou com muitas camadas sobrepostas. Havendo suspeita de tratar-se de acabamentos bicomponentes, antigos e/ou sobrepostos, aconselhamos a realização de um teste prévio em pequena área ou uma consulta ao departamento técnico da Montana.

**Características do produto:** líquido corrosivo alcalino. Especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies horizontais de madeira, como decks, degraus, móveis rústicos e móveis de jardim. Pela praticidade e eficiência com que remove acabamentos monocomponentes à base de óleo (stains, vernizes e esmaltes sintéticos), evitando a necessidade do uso de lixadeiras industriais, Novodeck é uma opção moderna e extremamente econômica, que torna simples a antes trabalhosa tarefa de remoção de acabamentos desse tipo de superfície.

**Composição:** compostos alcalinos, espessantes, corante e veículo aquoso.

#### Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	1,15 – 1,20

**Preparação da superfície:** a área ou superfície a ser tratada com Novodeck deverá estar limpa, livre de sujeira, graxa, argamassa e qualquer detrito que impeça a ação do produto.

**Aplicação:** o processo de remoção dos acabamentos com Novodeck compreende duas etapas:

#### 1ª Etapa – Aplicação do Novodeck

- Molhe ligeiramente a superfície.
- Aplique o Novodeck sem diluição, espalhando-o preferencialmente com o auxílio de um escovão, uma escova, ou vassoura com cerdas de nylon ou piaçava. O produto também poderá ser espalhado com um rolo de lã do tipo próprio para aplicação de tintas epóxi ou rolo de lã de pelo curto.
- Aguardar a ação do produto entre 15 a 25 minutos. Muita atenção à temperatura ambiente e à da superfície a ser tratada. Quanto mais elevadas, maior a evaporação do produto e, conseqüentemente, mais rápida a secagem sobre a superfície, dificultando sua ação e remoção do acabamento. Dias nublados, início da manhã e final de tarde são ideais. Portanto, percebida a secagem do produto, reaplique-o, de forma a assegurar seu contato, molhado, com a superfície.
- Aplicações adicionais de Novodeck deverão ser executadas tanto nos casos em que houver sua secagem prematura, bem como, se houver dificuldade de remoção do acabamento, em decorrência de sua idade e/ou do número de camadas existentes.
- Decorrido o período de ação do Novodeck, mantenha próxima uma bacia com água na qual possa molhar com frequência a escova ou a vassoura que deverá ser intensamente esfregada na superfície para remoção do acabamento. Em locais de difícil acesso como cantos, frestas e laterais arredondadas das régua dos decks, utilize pequenas escovas ou um escarificador (raspador) para auxiliar na remoção.
- Finalize a operação enxaguando a área generosamente, removendo os resíduos preferencialmente com jatos de água de uma mangueira ou utilizando um equipamento do tipo lava-jato. Ao utilizar equipamentos sob pressão, controle a intensidade do jato de água, de forma a evitar danos às fibras da madeira;
- Terminado o processo de remoção, é natural que a madeira se apresente escurecida pela ação do Novodeck.

## 2ª Etapa - Neutralização e clareamento utilizando Clarideck

- A neutralização é fundamental para evitar manchas na madeira ou prejudicar a aderência do acabamento.
- Com o auxílio de uma vassoura de pelo, espalhe o Clarideck sem diluição sobre a madeira ainda molhada, imediatamente após o enxágue dos resíduos da remoção efetuada pelo Novodeck.
- Aguardar 15 a 20 minutos antes de iniciar sua total remoção, que deve se preferencialmente realizada com jatos de água de mangueira ou de equipamento de pressão do tipo lava - jato. Controle a intensidade do jato de água de forma a evitar danos às fibras da madeira.
- Aguardar mínimo de 48 horas para garantir a secagem da superfície antes da aplicação de acabamento.
- Se necessário, com a madeira seca, aplicar uma lixa fina para suavizar a superfície.

### **Observações:**

- Em aplicações sobre áreas amplas, caminhar com cautela, pois a superfície molhada com Novodeck torna-se escorregadia. Utilize botas de borracha com solado antiderrapante. Não esquecer de usar os equipamentos de segurança: luvas de cano longo e óculos contra respingos, tomando maiores cuidados em áreas como forros e estruturas suspensas.
- Não aplicar o produto sob sol intenso ou sobre superfícies quentes.
- Proteja com lona plástica áreas verdes, jardineiras ou gramados ao redor do local de aplicação, assim como partes metálicas e equipamentos, regando-os ao concluir o trabalho com garantia de remoção de eventuais respingos.
- Madeiras resinosas como *Ipê, Tabaco, Itaúba, Grábia, Cumaru*, entre outras, quando molhadas liberam extrativos coloridos que mancham pedras porosas como mármore e arenitos. Evite que esses revestimentos sejam atingidos pelos resíduos da limpeza.

**Rendimento:** 3,7 a 4,8 m<sup>2</sup> por litro

**Acondicionamento:** embalagens de 1 e 5 litros

**Validade:** 18 meses, desde que acondicionado na embalagem original e intacta.

**Precauções de uso:** aplicar o produto em local bem arejado. Não ingerir, evitar inalar os vapores, caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado. Proteção respiratória: utilizar máscara semi-facial. Proteção para as mãos: utilizar luvas de PVC, nitrílica ou outro material impermeável. Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança ou protetor facial. Proteção para a pele e corpo: usar roupas de proteção. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças e animais, longe do fogo e de fontes de calor. Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

**Garantia de desempenho:** estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco e ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Guarde a nota fiscal original de compra e o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC seguindo as orientações do rótulo do produto.

**SAC** - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site [www.montana.com.br](http://www.montana.com.br) ou ligue para o SAC: 08000-167667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

**Destinação final de embalagens:** recomendamos que o conteúdo das embalagens seja totalmente utilizado antes da destinação final. Não reutilize a embalagem "vazia", estas poderão ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental local.

**Nota:** este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.

Classificado de acordo com a Norma NBR11702 – TIPO 4.7.4 Removedor de película seca.

 Rua Ptolomeu, 674 - Capela do Socorro - São Paulo - SP - CEP 04762-040

 (11) 3201 - 0200

 [montana@montana.com.br](mailto:montana@montana.com.br)

As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em ensaios de laboratório e através de cálculos teóricos. As recomendações para preparação e aplicação do produto são baseadas em condições específicas de laboratório. Variações no processo de pintura podem ocorrer conforme as condições de aplicação de cada empresa. Pode haver necessidade de ajustes e alterações na preparação do produto e por isso, ensaios preliminares são recomendados.

**PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO OU TÉCNICA SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA MONTANA QUÍMICA LTDA**